



[www.delta.bizoo.ro](http://www.delta.bizoo.ro) s.r.l.

ROMANIA BUCURESTI  
Str. Pandele Tarusanu nr.8 ap. 2  
Sector 1 Cod 011086  
TEL/FAX: +4-021-223.03.45; 223.03.91  
E-mail: [deltam@mailbox.ro](mailto:deltam@mailbox.ro)  
Reg.No. J40/9513/93  
C.I.F.: RO3751029

## RECOMANDARI DE APLICARE PENTRU **BLACKFAST 716** DEGRESANT

Mod de folosire: asa cum se livreaza sau diluat in concentratie de 50%;

Aplicare: Blackfast 716 este un degresant alcalin usor folosit in pregatirea suprafetelor metalice curate inainte de procesul de innegrire. Folosit in concentratie de 50% in apa pentru 15-20 minute, Blackfast 716 va degresa fonta si otelul la temperatura camerei. Totusi, timpul de imersie variaza in functie de conditia pieselor . Piesele cu un strat mai gros de unsoare pot fi tratate mai intai folosind Blackfast 250, un solvent degresant si apoi se va folosi efectiv Blackfast 716.

Intretinerea bazinului: Este important sa mentineti concentratia optima a bii Blackfast 716 prin eliminarea a 10% din continutul rezervorului la fiecare 1-2 saptamani si completand cu solutie noua.

Eficienta bii Blackfast 716 poate fi verificata in mod regulat prin examinarea pieselor dupa etapa de clatire dupa degresare. Daca apa se scurge de pe piesa neuniform observandu-se pete uscate, suprafata inseamna ca este inca contaminata cu ulei sau unsoare si necesita o degresare mai riguroasa intr-un bazin cu solutie Blackfast 716 noua.

Pastrati bazinul acoperit pe perioada cand nu este folosit.

A se consulta fisa de securitate.