



www.delta.bizoo.ro s.r.l.

ROMANIA BUCURESTI
Str. Pandele Tarusanu nr.8 ap. 2
Sector 1 Cod 011086
TEL/FAX: +4-021-223.03.45; 223.03.91
E-mail: deltam@mailbox.ro
Reg.No. J40/9513/93
C.I.F.: RO3751029

RECOMANDARI DE APLICARE PENTRU
BLACKFAST 551
CONDITIONER

Mod de folosire: concentratie 10% in apa

Aplicare: Otelurile calite si fonta nu necesita etapa de conditionare dar pentru marea majoritate si in special otelurile usoare, folosirea solutiei Blackast 551 asigura o suprafata omogena pregatita pentru inegrire. Dupa etapa de degresare piesele sunt curate dar de obicei prezinta variatii la suprafata care, netratate, pot rezulta in obtinerea de suprafete innegrite neuniforme. Imersia pentru 1-2 minute intr-o baie de 10% concentratie in apa, pregateste suprafata astfel incat se va obtine o colorare uniforma neagra.

Imersia pentru o perioada mai mare nu este recomandata deoarece conduce la o inconsistenta a colorarii si innegrirea in pete.

Pastrati bazinul acoperit pe perioada cand nu este folosit.

A se consulta fisa de securitate.