



www.delta.bizoo.ro s.r.l.

ROMANIA BUCURESTI
Str. Pandele Tarusanu nr.8 ap. 2
Sector 1 Cod 011086
TEL/FAX: +4-021-223.03.45; 223.03.91
E-mail: deltam@mailbox.ro
Reg.No. J40/9513/93
C.I.F.: RO3751029

**RECOMANDARI DE APLICARE PENTRU
BLACKFAST 181
SOLUTIE DE INNEGRIRE**

Mod de folosire: concentratie 25% in apa

Aplicare: Blackfast 181 va innegri chimic la temperatura mediului ambiant (20°C) fonta si otelurile care contin crom in proportie de 12% sau mai putin . Rezultatele pot fi considerabil afectate daca temperatura este sub 16 °C. Pregatirea suprafetei piesei pentru innegrire se efectueaza prin parcurgerea etapelor de degresare, decapare daca este cazul si conditionare urmate de etape de clatire. Odata ce piesa a fost pregatita aceasta este imersata in solutie 181 pentru o perioada de 30 – 60 de secunde.

Piesele vor fi agitate pentru a va asigura ca toate partile de pe suprafata pieselor sunt in contact cu lichidul. Dupa innegrire , piesele sunt curatate in baia de clatire si in final sunt scufundate intr-o emulsie cu Blackfast 925.

Controlul concentratiei : Verificati periodic concentratia baii cu kit de control al concentratiei.

Pastrati bazinul acoperit pe perioada cand nu este folosit.

A se consulta fisa de securitate.