



www.delta.bizoo.ro s.r.l.

ROMANIA BUCURESTI
Str. Pandele Tarusanu nr.8 ap. 2
Sector 1 Cod 011086
TEL/FAX: +4-021-223.03.45; 223.03.91
E-mail: deltam@mailbox.ro
Reg.No. J40/9513/93
C.I.F.: RO3751029

**RECOMANDARI DE APLICARE PENTRU
BLACKFAST 925
ULEI PENTRU PROTECTIA ANTICOROZIVA**

Mod de folosire: se foloseste la o concentratie de 15-20% in functie de nivelul de protectie dorit. Se umple bazinul trei sferturi cu apa calda si se adauga usor Blackfast 925 amestecandu-se rapid.

Aplicare: Solutia ar trebui agitata in timpul folosirii.

Imediat dupa etapa de innegrire, piesele se clatesc si se scurg bine, apoi se scufunda in baia cu ulei 925 si se lasa 5 minute in cos sau suspendate individual.

Agitati piesele mici si rotiti cele cu forme complexe.

Piesele se scot si se aseaza pe o masa de scurgere cu inclinatie care sa permita surplusul sa revina in bazin.

Pentru a accelera procesul de uscare si de a creste calitatea de protectie anticoroziva baia cu emulsie 925 trebuie incalzita la 50-60°C. Piesele se usuca in curent de aer timp de 45 minute inainte de a fi manipulate. Testele au indicat ca gradul de protectie impotriva coroziunii creste dramatic daca componentele sunt uscate rapid la temperaturi ridicate de 80°C timp de 5-10 minute. Curentii puternici nu ar trebui folositi intrucat vor sufla emulsia de pe piese.

Nivelul baii trebuie completat zilnic pentru a inlocui pierderea de apa datorita evaporarii.

Durata de viata a baii va fi determinata de volumul de lucru procesat dar poate fi drastic afectata si de cantitatea de solutie de innegrire care este "transferata" in baie.

Completarea cu solutie Blackfast 925 noua ar trebuie facuta prin amestecarea solutiei concentrate cu apa in parti egale. Aceasta emulsie este turnata in bazin timp in care se amesteca.

Pastrati bazinul acoperit pe perioada cand nu este folosit pentru a preveni evaporarea emulsiei.

A se consulta fisa de securitate.